


Sikkens Primer Surfacer EPII

Primer Surfacer EPII

Primer Surfacer EPII es una imprimación-aparejo epoxy de dos componentes libre de cromatos.


Primer Surfacer EPII proporciona unas buenas características de adherencia y resistencia a la corrosión sobre todos los sustratos utilizados en el mercado de carrocerías.



100:50:40
100:50:50 (No Lijable)



1-3 capas
1 capa (No Lijable)



5-10 min. / 20°C
45 min. / 20°C (NL)



8 hrs. / 20°C
45 min. / 60°C
45 min. / 20°C (NL)
15 min. / 60°C (NL)

Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> • Adherencia excelente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente calidad en la reparación.
<ul style="list-style-type: none"> • Magnífica protección a la corrosión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de la reparación garantizada.
<ul style="list-style-type: none"> • Posible aplicar bajo la masilla. • Puede ser imprimado con aparejos de poliéster. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ofreces una protección extra
<ul style="list-style-type: none"> • Libre de cromatos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menos perjudicial al medio ambiente.
<ul style="list-style-type: none"> • Buen espesor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfecto para los daños de granizo. • Poros fácil de rellenar.
<ul style="list-style-type: none"> • Rápido secado a temperatura ambiente y en cabina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de tiempo.
<ul style="list-style-type: none"> • Excelentes propiedades al lijado en seco y al agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de tiempo y dinero. • Ajustable a todas las reparaciones.

Our focus – your success.